


TKA "S"

67% poliéster 33% algodón



70 blanco



10 azul



50 azulina



09 gris



04 beige



13 verde



03 azafata




34 gris claro



16 negro

TKA "R"

67% poliéster 33% algodón




70 blanco



10 azul



50 azulina



07 celeste



04 beige



13 verde



06 butano



15 verdoso



01 amarillo



03 azafata



09 gris



12 marrón



14 rojo



02 granate

TKA "S"**CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES**

	Método	Especificación	Tolerancia
• Ligamento	UNE 40.161	sarga 3 e 1 b 3.1	-
• Título urdimbre	UNE 40.018	30 2/c Nc	5%
• Composición urdimbre	UNE 40.110	67% poliéster / 33% algodón	3%
• Título trama	UNE 40.018	20 1/c Nc	5%
• Composición trama	UNE 40.110	67% poliéster / 33% algodón	3%
• Composición global	UNE 40.110	67% poliéster / 33% algodón	3%
• Hilos/cm	UNE 40.075	33	1 hilo
• Pasadas/cm	UNE 40.075	22	1 hilo
• Peso gr/m ²	UNE 40.339	200	5%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

• Resistencia a tracción urdimbre	UNE 40.085	150 Kg	-
• Resistencia a tracción trama	UNE 40.085	55 Kg	-

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

• Urdimbre	UNE 40.052	-4%	-
• Trama	UNE 40.052	-2%	-

TKA "R"**CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES**

	Especificación	Tolerancia
• Ligamento	sarga 3 e 1 b 3.1	-
• Título urdimbre	18 1/c Nc	5%
• Composición urdimbr	67% poliéster / 33% algodón	3%
• Título trama	14 1/c Nc	5%
• Composición trama	67% poliéster / 33% algodón	3%
• Composición global	67% poliéster / 33% algodón	3%
• Hilos/cm	39	1 hilo
• Pasadas/cm	19	1 hilo
• Peso gr/m ²	220	5%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


• Resistencia a tracción urdimbre	150 Kg	-
• Resistencia a tracción trama	90 Kg	-

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

• Urdimbre	-2%	-
• Trama	-2%	-

CONE

100% algodón



70 blanco



10 azul



50 azulina



09 gris



04 beige



13 verde




03 azafata



14 rojo

CARTAS

100% algodón




70 blanco



10 azul



50 azulina



07 celeste




04 beige



13 verde




06 butano



16 negro




01 amarillo



08 crudo



09 gris



34 gris claro



14 rojo



02 granate

CONE**CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES**

	Método	Especificación	Tolerancia
• Ligamento	UNE 40.161	Sarga 1 e 3 b 3.1	-
• Título urdimbre	UNE 40.018	16 1/c Nc	5%
• Composición urdimbre	UNE 40.110	Algodón 100%	-
• Título trama	UNE 40.018	12 1/c Nc	5%
• Composición trama	UNE 40.110	Algodón 100%	-
• Composición global	UNE 40.110	Algodón 100%	-
• Hilos / cm	UNE 40.075	40	1 hilo
• Pasadas / cm	UNE 40.075	20	1 hilo
• Peso gr/m ²	UNE 40.339	260	5%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

• Resistencia a tracción urdimbre	UNE 40.085	140 kg	-
• Resistencia a tracción trama	UNE 40.085	75 kg	-

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

• Urdimbre	UNE 40.052	-3%	-
• Trama	UNE 40.052	-3%	-

CARTAS**CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES**

	Método	Especificación	Tolerancia
• Ligamento	UNE 40.161	sarga 1 e 3 b 3.1	-
• Título urdimbre	UNE 40.018	14 1/c Nc	5%
• Composición urdimbre	UNE 40.110	100% algodón	3%
• Título trama	UNE 40.018	14 1/c Nc	5%
• Composición trama	UNE 40.110	100% algodón	3%
• Composición global	UNE 40.110	100% algodón	3%
• Hilos/cm	UNE 40.075	34	1 hilo
• Pasadas/cm	UNE 40.075	17	1 hilo
• Peso gr/m ²	UNE 40.339	230	5%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

• Resistencia a tracción urdimbre	UNE 40.085	95 Kg	-
• Resistencia a tracción trama	UNE 40.085	35 Kg	-

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO

• Urdimbre	UNE 40.052	-3%	-
• Trama	UNE 40.052	-2%	-